



EPOFIX

KLEURLOZE WATERGEDRAGEN TWEECOMPONENTEN EPOXY FIXEERLAAG.

TOEPASSINGEN

Goed fixerende en watervaste grondlaag voor alle minerale ondergronden zoals pleister, metselwerk, cementeerwerk, betonpannen, kunstleien, bitumineuze producten (bv. roofing).

Fixerende grondlaag voor verpoederde verflagen buiten.

Grondlaag in het verfsysteem Coating M30, Leienverf en **EPODUR**.

Als kleurloze toepassing zonder te overschilderen: voor het stofvrij maken van vloeren en muren van garages, hospitalen, melkerijen, industriële keukens, zwembaden, chemische industrie.

EIGENSCHAPPEN

Goede isolatie van poreuze ondergronden.

Waternverduunbaar en reukloos

Goed hechtend op gladde ondergrond.

Toepasbaar op vochtige ondergronden (behalve in vloerverfsystemen)

Goede fixatie van verpoederde ondergronden.

Goede chemische bestendigheid

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	waterige emulsie van twee componenten epoxy
PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet proper en vetvrij zijn, indien nodig vooraf reinigen of ontvetten.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen

Slecht hechtende verflagen

Volledig verwijderen

Mos- of algengroei

Vuil en groenbegroeiing instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (**bleekwater 38°**: 1 deel bleekwater + 6 delen water; **bleekwater van 10°**: 1 deel bleekwater + 2 delen water) en minimum een 6-tal uren laten inwerken. Nadien grondig naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %)

Herstellingen aan buitenmuren

Dienen te gebeuren met rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen

Openstaande voegen of barsten

Afdichten met **ELASTOKIT**, na het aanbrengen van de grondlaag

VERWERKING

Ruim aanbrengen met kwast of rol tot verzadiging (traag rollen).

Belangrijk: het hars **vooraf grondig oproeren** en bij de verharder gieten.

Datum laatste wijziging: 2012-09-06

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



EPOFIX

KLEURLOZE WATERGEDRAGEN TWEECOMPONENTEN EPOXY FIXEERLAAG.

Daarna beide componenten **zeer grondig** oproeren. Het opgeroerde mengsel moet **binnen het uur** worden opgebruikt (bij 20 °C; boven 25 °C binnen het half uur). Zodra deze periode verstreken is, dient men een nieuw mengsel aan te maken, ook al is er uiterlijk niets veranderd aan het mengsel. (het einde van de pot-life is niet waarneembaar).

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

VERBRUIK

10 - 15 m²/l, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na ongeveer 4 uur.

Overschilderbaar na 8 uur (bij 20 °C; bij minder dan 16 °C pas 's anderendaags overschilderen).

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.03 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	niet van toepassing
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 20.46 %

KLEUREN

Kleurloos

VERPAKKINGEN

STANDAARD 0,25 l - 1 l - 4 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **EPOFIX** minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5°C en 35 °C

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

EPOFIX moet bij gebruik buiten binnen de week overschilderd worden.

EPOFIX niet verspuiten.

Bij contact met de huid en de ogen: overvloedig met water spoelen

De potlife van **EPOFIX** is 1 uur. Nadien verliest het product zijn eigenschappen.

Let wel : het einde van de pot-life is niet waarneembaar

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2012-09-06

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).